

142 NEGATİF KRİSTALİZE

Tanım :

Çimento esaslı, hem negatif yönden hem de pozitif yönden uygulanabilen, betona işleyerek su geçirimsizliği sağlayan kristalize su yalıtım harcıdır. Tek bileşenlidir.

Kullanım Talimatı :

- Uygulama yapılacak yüzey, aderansı azaltacak kalıp yapı, kir, çamur, boya kalıntısı, toz, inşaat pislği vb. maddelerden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler nemli olmalıdır.
- 7 L su uygun bir kaba aktarıldıktan sonra, motorlu bir karıştırıcı ile yavaş devirde karıştırılarak, üzerine 20 KG **İZONET 142** yavaş yavaş ilave edilir. Tüm toz döküldükten sonra karıştırma işlemine 5 dakika daha devam edilir.
- Uygulama bir fırça yardımıyla katlar arasında 4 saat bekleyerek 3 kat halinde uygulanır. Uygulama her katta zıt yönlerde yapılmalıdır.

Uyarı :

1 torba **İZONET 142** için 7 L su kullanılması önerilmektedir.
Uygulama çok sıcak ve çok soğuk havalarda yapılmamalıdır.
Uygulama yapılacak yüzey önceden nemlendirilmelidir.
Uygulama yapılırken, katlar birbirine zıt yönde yapılmalıdır.

Ambalaj :

20 KG Kraft Torba (6 m² alan içindir)

Depolama ve Raf Ömrü :

Kapağı açılmamış orijinal ambalajlarda, direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Özellikleri ve Avantajları :

- Tek bileşenlidir. Kullanımı kolaydır.
- Hem negatif, hem pozitif yönden uygulanabilir.
- Çimento kaplı tüm yüzeylere uygulanabilir.
- Eski ve yeni betonlara uygulanabilir.
- Rötne çatlağı oluşumunu azaltır.
- Betonu korozyona ve seyreltik kimyasallara karşı korur.
- Hidratasyon sürecini yavaşlatır.

Teknik Özellikleri :

Renk	: Gri
m ² Sarfiyat	: 3 kg/m ²
Uygulama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C
Karışım Oranı	: 1 torba, 7 L su ile
Karışım Ömrü	: 1 saat (20 °C)
Kuruma Süresi	: 24 Saat
Görünüm	: Gri toz
Çözücü	: Su
Toksidite	: Toksik değil
Stoklama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C

Güvenlik Önlemleri :

Uygulama esnasında, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan, tarif edilen kişisel koruyucuları kullanınız. Çalışma alanı önlemlerinizi alınız. Cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız.

Not :

Bu dökümanda verilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

