

143 TAMİR HARCİ

Tanım :

Çimento esaslı, elastik, sızdırmaz, çatlama yapmaz, yapışma mukavemeti yüksek, tiksotropik, polimer ve elyaf takviyeli, yapısal tamir harcıdır. Su yalıtımı öncesi zemin hazırlığında, beton tamiratlarında, tij deliklerinin kapatılması ve pahlarda kullanılır.

Kullanım Talimatı :

- Uygulama yapılacak yüzey; aderansı azaltacak kalıp yağı, kir, çamur, boya kalıntısı, toz, inşaat pisliği vb. maddelerden arındırılmalıdır.
- Tamirat yapılacak çatlaklar ve delikler en az 2 cm derinlikte çukur olacak şekilde açılmalıdır.
- Yüzeyin uygulama öncesi **İZONET 051** ile astarlanması tavsiye edilir. **İZONET 051** uygulanan yüzey, kurumaya yakın, hafif yapışkan iken üzerine **İZONET 143** uygulanmalıdır.
- **İZONET 143** hazırlığı için, 4 L su uygun bir kaba koyulduktan sonra, motorlu bir karıştırıcı ile yavaş devirde karıştırılarak, üzerine 20 KG **İZONET 143** yavaş yavaş ilave edilir. Tüm toz döküldükten sonra karıştırma işlemine 5 dakika daha devam edilir.
- Karışım bir mala yardımıyla yüzeye uygulanır.

Uyarı :

Yapışma mukavemetini ve su geçirimsizliğini arttırmak için 20 KG **İZONET 143** için; 1 L **İZONET 051** ve 3 L su kullanılarak uygulama yapılabilir.

Çok sıcak havalarda yapılan uygulamalarda, belli aralıklarla yüzey nemlendirilmelidir.

Ambalaj :

20 KG Kraft Torba (1 cm kalınlıktaki sıvada 1 m² alan içindir)

Depolama ve Raf Ömrü :

Kapağı açılmamış orijinal ambalajlarda, direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Özellikleri ve Avantajları :

- Su geçirimsizdir.
- Elastiktir.
- Yapışma mukavemeti yüksektir.
- Tiksotropiktir, baş üstü uygulamalarda sarkma yapmaz.
- Tek seferde 40 – 50 mm kalınlıkta uygulanabilir.

Teknik Özellikleri :

Renk	: Gri
m ² Sarfiyat	: 20 kg/m ² (1 cm kalınlıkta sıva için)
Uygulama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C
Karışım Oranı	: 1 torba, 4 L su ile
Karışım Ömrü	: 1 saat (20 °C)
Kuruma Süresi	: 24 Saat
Görünüm	: Gri toz
Çözücü	: Su
Toksidite	: Toksik değil
Stoklama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C

Güvenlik Önlemleri :

Uygulama esnasında, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan, tarif edilen kişisel koruyucuları kullanınız. Çalışma alanı önlemlerinizi alınız. Cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız.

Not :

Bu dökümanda verilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısılır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

