

232 HAVUZ İZOLASYON

Tanım :

Seramik, karo, cam mozaik kaplı, izolasyon problemi olan yüzeylerin su geçirimsizliğini sağlamak amacıyla kullanıma sunulmuş şeffaf havuz boyasıdır. Sürüldüğü yüzeyde yalıtım sağlamanın yanında parlak bir görüntü verir. Çatlamaz, kabarma yapmaz. UV ışınlarından ve havuz kimyasallarından etkilenmez.

Kullanım Talimatı :

- Uygulama yapılacak yüzey; aderansı azaltacak kalıp yağı, kir, çamur, boya kalıntısı, toz, inşaat pisliği vb. maddelerden arındırılmalıdır.
- Yüzey, önceden **IZONET 050** ile astarlanmalıdır. Astar, dokunma kurummasını gerçekleştirdikten sonra, yaklaşık 4 saat sonra **IZONET 232** uygulamasına geçilmelidir.
- **IZONET 232**, karışım oranına göre kullanıma hazır setler halinde satışa sunulmuştur. A bileşeni, içerisine hava sürüklenmeden homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır. Daha sonra B bileşenin tamamı A bileşenin içerisine boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirde karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan karışım, yüzeye bir fırça ya da rulo yardımı ile uygulanabilir.

Uyarı :

Tek kat uygulama yapılmalıdır. Hazırlanan karışım 2 saat içinde tüketilmelidir. Uygulama sonrası havuz kullanılmadan önce 10 gün tam kurlanmaya bırakılmalıdır.

Ambalaj :

3,75 KG SET Metal Galon 20 m² alan içindir
(A Komponent : 3 KG+B Komponent : 0,75 KG)

Depolama ve Raf Ömrü :

Kapağı açılmamış orijinal ambalajlarda, direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Özellikleri ve Avantajları :

- Seramik, karo, cam mozaik, fayans vb. kaplı yüzme havuzlarında kullanımı uygundur.
- UV ışınlarından etkilenmez, sararma yapmaz.
- Alkali ve kloro karşı son derece dayanıklıdır. Havuz kimyasallarından etkilenmez.
- İşçiliği kolay ve ekonomiktir.
- Elastiktir, çatlama ve kabarma yapmaz.

Teknik Özellikleri :

Renk	: Şeffaf
m ² Sarfiyat	: 200 gr/m ²
Uygulama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C
Seyreltme	: Seyreltme yok
Görünüm	: Şeffaf sıvı
Yoğunluk(25°C,gr/cm ³)	: 1,25 ± 0,1 gr/cm ³
Çözücü	: Organik Çözücü
Stoklama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C

Güvenlik Önlemleri :

Uygulama esnasında, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan, tarif edilen kişisel koruyucuları kullanınız. Çalışma alanı önlemlerinizi alınız. Cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız.

Not :

Bu dökümanda verilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalmış, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

