

INKİM**İNŞAAT KİMYASALLARI A.Ş.**

MASLAK MAH. MASLAK MEYDAN SOKAK A BLOK SİTESİ

BEYBİ GİZ PLAZA BLOK NO: 1 İÇ KAPI NO : 55

SARIYER/İSTANBUL

TEL: 0 850 307 41 69FAX: 0 850 522 34 03MAIL: info@inkimkimya.com.trWEB: www.izonet.com.tr

İZONET 907 YANGIN İZOLASYONU 120 dk. TÜKETİM TABLOSU				
Uygulama Kat	Yaş Film Kalınlığı (μ)	Kuru Film Kalınlığı (μ)	Gerekli Tüketim (kg)	Aleve Dayanım Süresi (dakika)
2	675	360	0,8	30
3	1120	600	1,4	45
5	1870	1000	2,3	60
6	2100	1125	2,6	90
7	2800	1500	3,5	120

FİLM KALINLIĞI TABLOSU				
Uygulama Kat	Ürün	Yaş Film Kalınlığı (μ)	Kuru Film Kalınlığı (μ)	Gerekli Tüketim (kg)
1	İZONET 002 İZOLASYON ASTARI	100	0,5	0,1
2 - 8	İZONET 907 YANGIN İZOLASYONU 120 dk.	2800	1500	3,5
9	İZONET 906 ALEV GECİKTİRİCİ	214	142	0,30

izonet
"İzolasyonda Net Çözüm"